DAI-EL™ G-801

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-801 هو كوبوليمر قابل للمعالجة بالبيروكسيد ذو لزوجة موني متوسطة مناسب للقولبة بالنقل والضغط. يمكن تركيب DAI-EL G-801 مع أنظمة معالجة بيروكسيد مختلفة لإزالة الحاجة إلى المعالجة اللاحقة. يوفر DAI-EL G-801 خصائص ميكانيكية فائقة ومقاومة للبخار والمذيبات المائية مقارنة بالفلوروالاستومرات المعالجة بالبيسفينول. يمكن استخدام DAI-EL G-801 بما يتوافق مع 21 CFR 177.2600، المواد المطاطية المخصصة للاستخدام المتكرر. يجب أن تتوافق المواد النهائية مع اختبارات النهاية المحددة في 21 C.F.R 177.2600 (e) أو (f)، حسب الاقتضاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك لزوجة متوسطة Steam Resistant	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	Pink أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 37	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	66	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اختبار التواء جيهمان	-16 C° -10 C°	- 3.2 F° 14.0 F°	- - -
اختبار TR	-19 C° -10 C°	- -2.2 F° 14.0 F°	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.00 MPa	290.08 psi	-
قوة الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	-
استطالة الشد	450 %	-	-
قوة التمزق	20.6 kN/m	-	-
مجموعة الضغط			- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 21	-	-
	% 17	-	-
	% 25	-	
	% 38	-	

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C° 25.0-	F° 13.0-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.