DAI-EL™ G-802

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-802 عبارة عن بوليمر مشترك قابل للمعالجة بالبيروكسيد مع لزوجة موني أقل ومناسب للحقن والنقل والقولبة بالضغط. يمكن تركيب DAI-EL G-802 مع أنظمة معالجة البيروكسيد المختلفة لإزالة الحاجة إلى المعالجة اللاحقة. يوفر DAI-EL G-802 خصائص ميكانيكية فائقة ومقاومة للبخار والمذيبات المائية مقارنة بالفلوروإلاستومرات المعالجة بالبيسفينول. يمكن استخدام DAI-EL G-802 امتثالاً للمادة 21 من قانون اللوائح الفيدرالية 177.2600، المواد المطاطية المخصصة للاستخدام المتكرر. يجب أن تمتثل المواد النهائية للاختبارات النهائية المحددة في 21 (e) 177.2600 C.F.R أو (f)، حسب الاقتضاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك لزوجة منخفضة مقاوم للمذيبات Steam Resistant	- - - -	- - - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	Pink أبيض	- -	- -
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.81 g/cm³	-	-
لزوجة موني	MU 20	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-25 C°	-13.0 F°	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.00 MPa	290.08 psi	-
قوة الشد	18.7 MPa	2712.21 psi	-
استطالة الشد	390 %	-	-
مجموعة الضغط	27 %	-	ASTM D395

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.