DAI-EL™ G-9062

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-9062 هو بوليمر ثلاثي منخفض اللزوجة وقابل للمعالجة بالبيروكسيد مصمم للقولبة بالحقن. يوفر تدفقًا ممتازًا للقالب وإزالة سهلة للأجزاء المقولبة. عند تركيبه ومعالجته بشكل صحيح، يتمتع DAI-EL G-9062 بمقاومة ممتازة للضغط والمواد الكيميائية والبخار.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك مقاومة كيميائية جيدة تدفق جيد تحرر جيد من القالب لزوجة منخفضة Steam Resistant	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	أختام	-	-
المظهر	Pink أبيض	- -	- -
الأشكال	لوح	-	-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.83 g/cm³	-	-
لزوجة موني	23 MU	-	-
محتوى الفلور	71 %	-	-
صلابة الديورومتر	68	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-8 C°	17.6 F°	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	4.60 MPa	667.17 psi	-
قوة الشد	20.6 MPa	2987.78 psi	-
استطالة الشد	220 %	-	-
مجموعة الضغط	12 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.