DAI-EL™ G-952

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL G-952 هو بوليمر ثلاثي مناسب لأنظمة معالجة البيروكسيد المختلفة. يمكن تركيب G-952 للتخلص من عملية المعالجة اللاحقة. تم تصميم G-952 لتطبيقات القولبة بالضغط والنقل التي تتطلب مقاومة ممتازة للبخار. يوفر G-952 توازنًا جيدًا بين مقاومة الميثانول والمرونة في درجات الحرارة المنخفضة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة درجة حرارة منخفضة Steam Resistant بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	Pink أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.84 g/cm³	-	-
لزوجة موني	40 MU	-	-
محتوى الفلور	69 %	-	-
صلابة الديورومتر	67	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة	160 C°	320.0 F°	-
وقت المعالجة	2.0 min	-	-
اختبار التواء جيهمان	-13 C° -8 C°	- 8.6 F° 17.6 F°	- - -
اختبار TR	-14 C° -8 C°	- 6.8 F° 17.6 F°	- - -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.30 MPa	333.59 psi	-
قوة الشد	24.0 MPa	3480.91 psi	-
استطالة الشد	320 %	-	-
قوة التمزق	19.6 kN/m	-	-
مجموعة الضغط	13 %	- -	- -

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	% 11	-	-
	% 15	-	-
	% 28	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء	-10 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء	10 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء	1.0	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-26.0 C°	-14.8 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.