DAI-EL™ LT-252

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL LT-252 هو بوليمر ثلاثي مناسب لأنظمة معالجة بيروكسيد مختلفة. يمكن تركيب LT-252 لإزالة عملية المعالجة اللاحقة. تم تصميم LT-252 لتطبيقات القولبة بالنقل والضغط التي تتطلب توازنًا بين المرونة الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة الوقود.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للوقود مرونة درجة حرارة منخفضة بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	Pink أبيض	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة نقل الراتنج	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.83-1.84 g/cm³	-	-
لزوجة موني	35 MU	-	-
محتوى الفلور	66 %	-	-
صلابة الديورومتر	74	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة		-	-
	177 C°	350.6 F°	-
	160 C°	320.0 F°	-
اختبار TR	-25 C°	-13.0 F°	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.60 MPa	522.14 psi	-
قوة الشد	18.5 MPa	2683.2 psi	-
استطالة الشد	300 %	-	-
مجموعة الضغط	26 %	-	-

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	-
	-5.0 %	-	-
	-19 %	-	-
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء			

التقادم			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	-7.0 %	-	-
	9.0 %	-	-
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء		-	-
	-1.0	-	-
	-1.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.