DAI-EL™ LT-271

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL LT-271 هو بوليمر ثلاثي مناسب لأنظمة معالجة البيروكسيد المختلفة. يمكن تركيب LT-271 للتخلص من عملية المعالجة اللاحقة. تم تصميم LT-271 لتطبيقات القولبة بالضغط والنقل التي تتطلب توازنًا بين المرونة الجيدة في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة الوقود.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة في درجات الحرارة المنخفضة مقاومة الوقود بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	وردة أختام	- -	- -
المظهر	أبيض Pink	- -	- -
الأشكال	جسيم	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.82 g/cm³	-	ASTM D792
لزوجة موني	30 MU	-	ASTM D1646
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	2.80 MPa	406.11 psi	ASTM D412
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D412
استطالة الشد	330 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط (Compression Set)	30 %	-	ASTM D395

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في قوة الشد في الهواء		-	ASTM D573
	-5.0 %	-	ASTM D573
	-31 %	-	ASTM D573
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء		-	ASTM D573
	-7.0 %	-	ASTM D573
	0.0 %	-	ASTM D573
التغير في صلابة الديورومتر في الهواء		-	ASTM D573
	1.0	-	ASTM D573
	1.0	-	ASTM D573

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.