DAI-EL™ LT-304

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	Fluorelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAI-EL LT-304 هو بوليمر ثلاثي قابل للمعالجة بالبيروكسيد ومناسب للتطبيقات التي تتطلب مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة ومقاومة مجموعة الضغط. يمكن قولبة مركبات DAI-EL LT-304 بالضغط أو النقل أو الحقن مع قلة تلوث القالب وإطلاق ممتاز للقالب. يمكن تركيب DAI-EL LT-304 مع بيروكسيدات مختلفة للتخلص من المعالجة اللاحقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تحرر جيد من القالب مرونة درجة حرارة منخفضة بوليمر ثلاثي	- - -	- - -
الاستخدامات	حشيات أختام	- -	- -
المظهر	أبيض مائل	-	-
طريقة المعالجة	القولبة بالضغط قولبة بالحقن قولبة نقل الراتنج	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.79 g/cm³	-	-
لزوجة موني	26 MU	-	-
محتوى الفلور	65 %	-	-
صلابة الديورومتر		-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
هشاشة درجات الحرارة المنخفضة	-30 C°	-22.0 F°	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	3.40 MPa	493.13 psi	-
قوة الشد	14.3 MPa	2074.04 psi	-
استطالة الشد	210 %	-	-
مجموعة الضغط	16 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.