DAUNYL 66 AV

المصنع	Daunia Trading srl	**الفئة**	Nylon 66
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAUNYL 66 AV عبارة عن بولي أميد 66 لدورات القولبة والأغراض العامة. يوفر قابلية معالجة جيدة. وهو متوفر في إصدارات طبيعية وسوداء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	غرض عام قابلية معالجة جيدة	- -	- -
المظهر	أسود لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.14 g/cm³	-	ASTM D792, ISO 1183
انكماش القالب			

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	-
	% 1.2-1.6	-	ASTM D955
	% 1.2-1.6	-	ISO 294-4
امتصاص الماء	% 1.0	-	ASTM D570
صلابة روكويل	100	-	ASTM D785

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 3200	psi 464121.6	ASTM D638, ISO 527-2
قوة الشد	MPa 85.0	psi 12328.23	ASTM D638, ISO 527-2
استطالة الشد	% 40	-	ASTM D638, ISO 527-2
قوة الانحناء	MPa 140	psi 20305.32	ASTM D790, ISO 178
صدمة إيزود المحززة	J/m 45	ft·lb/in 0.8428	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 220	F° 428.0	ASTM D648, ISO B/75-2
	C° 95.0	F° 203.0	ASTM D648, ISO A/75-2
درجة حرارة تليين فيكات	C° 250	F° 482.0	ASTM D1525, ISO 306
درجة حرارة الانصهار	C° 255	F° 491.0	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	cm/cm/ C° 7.0E-5	-	ASTM D696

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+13 ohms	-	ASTM D257, IEC 60093
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	ASTM D257, IEC 60093
قوة العزل الكهربائي	120 kV/mm	-	ASTM D149, IEC 60243-1
مؤشر التتبع المقارن	V	-	DIN 53480
تصنيف اللهب	V-2	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	240-270 C°	464.0 - 518.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-80.0 C°	68.0 - 176.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.