DAULEN PPC GF 30

المصنع	Daunia Trading srl	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	30% ألياف زجاجية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DAULEN PPC GF 30 هو بولي بروبيلين كوبوليمر عالي الصدمات مدعم بنسبة 30٪ من الألياف الزجاجية المزدوجة للقولبة بالحقن، ومعدل تدفق عالي. إنه مناسب لتشكيل العناصر التقنية التي تحتاج إلى قوة تأثير عالية جدًا، وصلابة جيدة ومقاومة للحرارة. يستخدم عادة في إنتاج السيارات والأدوات المنزلية والسلع الكهربائية وجميع الأجزاء التي تتطلب قوة تأثير عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف زجاجية، 30% حشو بالوزن	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	قوة جيدة	-	-
	تدفق عالي	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	صلابة عالية	-	-
	بوليمر مشترك مقاوم للصدمات	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات	-	-
	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
	السلع المنزلية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.12 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	6.0-8.0 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	65.0 MPa	9427.47 psi	ASTM D638
استطالة الشد	8.0 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	4500 MPa	652671.0 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	230 J/m	4.31 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	140 C°	284.0 F°	ASTM D648
درجة حرارة تليين فيكات	100 C°	212.0 F°	ASTM D1525

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.