# Delta N66-400 HSL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Delta Polymers | **الفئة** | Nylon 66 |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Delta N66-400 HSL هو منتج بولي أميد 66 (نايلون 66). وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبت حراري، معدل للصدمات، مزلق.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المواد المضافة** | مثبت حراري<br>معدل مقاومة الصدمات<br>مادة تشحيم | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الميزات** | مثبت حرارياً<br>معدل لمقاومة الصدمات<br>مشحم | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **الأشكال** | Pellets | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.08 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **انكماش القالب** | 1.5 % | - | ASTM D955 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 56.5 | psi 8194.65 | ASTM D638 |
| **استطالة الشد** | % 55 | - | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 1900 | psi 275572.2 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 210 | ft·lb/in 3.93 | ASTM D256 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانصهار** | C° 254 | F° 489.2 | - |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معدل الاحتراق** | mm/min | - | ISO 3795 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533


تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.