DENKA ABS APG-3000

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DENKA ABS APG-3000 هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للكهرباء الساكنة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.50-0.70 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل	95	-	ASTM D785, ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 38.0 MPa 2200	- psi 5511.44 psi 319083.6	- ASTM D638 ISO 527-2/1
إجهاد الشد	MPa 40.0 MPa 30.0	- psi 5801.52 psi 4351.14	ISO 527-2/50 - -
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 30	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	MPa 1900 MPa 1930	- psi 275572.2 psi 279923.34	- ASTM D790 ISO 178
قوة الانحناء	MPa 57.0 MPa 60.0	- psi 8267.17 psi 8702.28	- ASTM D790 ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 33	ft·lb/in² 15.7	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 340	ft·lb/in 6.37	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 84.0 C° 75.0	- F° 183.2 F° 167.0	- ASTM D648 ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات			- ASTM D1525 ISO 306/B

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	C° 90.0	F° 194.0	
	C° 91.0	F° 195.8	

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+10 ohms	-	JIS K6911

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0-85.0	F° 185.0 - 176.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 180-200	F° 392.0 - 356.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 200-230	F° 446.0 - 392.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 210-260	F° 500.0 - 410.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 210-255	F° 491.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-
الضغط الخلفي	MPa 0.490-0.981	psi 142.28 - 71.07	-
سرعة اللولب	rpm 80-120	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.