DENKA ABS GR-1000

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DENKA ABS GR-1000 هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبط للهب مقاومة الصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E49895-241438	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.05 g/cm³	-	ASTM D792
	1.05 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	18 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.40-0.60 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل		-	-
	120	-	ASTM D785
	114	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	MPa 50.0	psi 7251.9	ASTM D638
	MPa 2750	psi 398854.5	ISO 527-2/1
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	MPa 54.0	psi 7832.05	-
	MPa 37.0	psi 5366.41	-
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 27	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	MPa 2650	psi 384350.7	ASTM D790
	MPa 2650	psi 384350.7	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	MPa 82.0	psi 11893.12	ASTM D790
	MPa 85.0	psi 12328.23	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 12	ft·lb/in² 5.71	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 110	ft·lb/in 2.06	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 89.0	F° 192.2	ASTM D648
	C° 81.0	F° 177.8	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 103 C° 104	- F° 217.4 F° 219.2	- ASTM D1525 ISO 306/B

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	JIS K6911
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0-85.0	F° 185.0 - 176.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 180-200	F° 392.0 - 356.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 190-220	F° 428.0 - 374.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 200-240	F° 464.0 - 392.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 200-235	F° 455.0 - 392.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-
الضغط الخلفي	MPa 0.490-0.981	psi 142.28 - 71.07	-
سرعة اللولب	rpm 80-120	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.