DENKA ABS QF

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DENKA ABS QF هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهي متوفرة في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. تشمل الخصائص: مثبط للهب تدفق عالي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E49895-241511	-	-
الميزات	تدفق عالي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	44 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.40-0.60 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل		-	-
	113	-	ASTM D785
	110	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	MPa 43.0	psi 6236.63	ASTM D638
	MPa 2400	psi 348091.2	ISO 527-2/1
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	MPa 45.0	psi 6526.71	-
	MPa 34.0	psi 4931.29	-
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 28	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	MPa 2400	psi 348091.2	ASTM D790
	MPa 2350	psi 340839.3	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	MPa 70.0	psi 10152.66	ASTM D790
	MPa 72.0	psi 10442.74	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 19	ft·lb/in² 9.04	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 200	ft·lb/in 3.75	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 86.0	F° 186.8	ASTM D648
	C° 75.0	F° 167.0	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	C° 99.0 C° 97.0	- F° 210.2 F° 206.6	- ASTM D1525 ISO 306/B

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	JIS K6911
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C° 80.0-85.0	F° 185.0 - 176.0	-
وقت التجفيف	hr 2.0-3.0	-	-
درجة الحرارة الخلفية	C° 170-190	F° 374.0 - 338.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 180-215	F° 419.0 - 356.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 190-230	F° 446.0 - 374.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 190-225	F° 437.0 - 374.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-
الضغط الخلفي	MPa 0.490-0.981	psi 142.28 - 71.07	-
سرعة اللولب	rpm 80-120	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.