DENKA ABS SE-10

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	ABS
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DENKA ABS SE-10 هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). يمكن معالجته عن طريق البثق وهو متوفر في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: مثبط للهب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E49895-241451	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	1.04 g/cm³	-	ASTM D792
	1.04 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	9.0 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.40-0.60 %	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل		-	-
	116	-	ASTM D785
	108	-	ISO 2039-2

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد		-	-
	MPa 47.0	psi 6816.79	ASTM D638
	MPa 2400	psi 348091.2	ISO 527-2/1
إجهاد الشد		-	ISO 527-2/50
	MPa 49.0	psi 7106.86	-
	MPa 35.0	psi 5076.33	-
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 26	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء		-	-
	MPa 2450	psi 355343.1	ASTM D790
	MPa 2300	psi 333587.4	ISO 178
قوة الانحناء		-	-
	MPa 76.0	psi 11022.89	ASTM D790
	MPa 77.0	psi 11167.93	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 25	ft·lb/in² 11.89	ISO 179
صدمة إيزود المحززة	J/m 260	ft·lb/in 4.87	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل		-	-
	C° 91.0	F° 195.8	ASTM D648
	C° 80.0	F° 176.0	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات			

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	-	-	
	C° 102	F° 215.6	ASTM D1525
	C° 103	F° 217.4	ISO 306/B

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	ohms	-	JIS K6911
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.