CLEAREN 210M

المصنع	Denka Company Limited	**الفئة**	SBC
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

CLEAREN 210M هو منتج كوبوليمر كتلة ستايرين بوتادين (SBC). يمكن معالجته عن طريق القولبة بالحقن وهو متاح في آسيا والمحيط الهادئ أو أوروبا أو أمريكا الشمالية. السمة الأساسية: الوضوح.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	شفافية عالية	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.02 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	8.0 g/10 min	-	ISO 1133
انكماش القالب	0.50 %	-	Internal Method

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	MPa 26.0 MPa 19.0	- psi 3770.99 psi 2755.72	ISO 527-2/50 - -
انفعال الشد الاسمي عند الكسر	% 230	-	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	MPa 1530	psi 221908.14	ISO 178
إجهاد الانحناء	MPa 31.0	psi 4496.18	ISO 178
قوة صدمة شاربي المحززة	kJ/m² 3.5	ft·lb/in² 1.67	ISO 179

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة	C° 61.0	F° 141.8	ISO 75-2/Af
درجة حرارة تليين فيكات	C° 81.0	F° 177.8	ISO 306/B

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	% 90.0	-	ISO 13468-1
الضبابية (Haze)	% 1.6	-	ISO 14782

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C° 180-220	F° 428.0 - 356.0	-
درجة الحرارة الوسطى	C° 180-220	F° 428.0 - 356.0	-
درجة الحرارة الأمامية	C° 180-220	F° 428.0 - 356.0	-
درجة حرارة الفوهة	C° 190-200	F° 392.0 - 374.0	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	30.0-50.0 °C	86.0 - 122.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.