Devcon 1 Minute™ Epoxy Gel

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيبوكسي فائق السرعة يلتصق بالمعادن والزجاج والألياف الزجاجية والسيراميك. يتماسك في 30 ثانية للالتصاق الفوري. الاستخدام المقصود: إصلاح الأثاث والمجوهرات والصين والأجهزة والنماذج. ميزات المنتج: تفاعلي بنسبة 100%، بدون مذيبات، تثبيت الأجزاء في أقل من دقيقة واحدة، مادة لاصقة سريعة المعالجة تلتصق بالمعادن.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق معالجة سريعة	- -	- -
الاستخدامات	لاصق	-	-
المظهر	عتامة كهرماني	- -	- -
الأشكال	هلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.929 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.13 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	9.46 kJ/m²	4.5 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	1.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	45.0 sec	-	-
التصاق قص الشد	11.0 MPa	1595.42 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	70000 cP	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	2.0 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	19 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.