Devcon 10 Minute™ Epoxy

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيبوكسي مرن مع مقاومة جيدة للصدمات، وقوة تقشير، ومقاومة كيميائية ممتازة. الاستخدام المقصود: صناعات اللافتات/العرض، والأجهزة، والأشغال المعدنية، والأثاث. ميزات المنتج: مقاومة جيدة للصدمات، سائل ذاتي التسوية، قوة قص عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، جيدة مرونة جيدة مقاومة كيميائية جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	شاشات عرض أجهزة كهربائية أثاث	- - -	- - -
المظهر	أسود شفاف/شبه شفاف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.889 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.13 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	21.0 kJ/m²	9.99 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	5.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	10.0 min	-	-
التصاق قص الشد	16.5 MPa	2393.13 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط بالوزن: 99 نسبة الخلط بالسعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	12 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	31 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.