Devcon 2 Ton® Epoxy

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة شفافة قوية للغاية ومتوسطة المعالجة ومقاومة للماء والتي ستعمل على التسوية الذاتية بعد التطبيق. الاستخدام المقصود: ربط الأجزاء في بيئة هيكلية أو تغليف المكونات والتجميعات الإلكترونية ميزات المنتج: يعالج بدون انكماش يعالج في درجة حرارة الغرفة مقاومة جيدة للصدمات ينتج رابطة قوية وصلبة على المعدن أو السيراميك أو الخشب أو الخرسانة أو الزجاج أو التركيبات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	صلابة، عالية قوة عالية مقاومة الصدمات، جيدة انكماش منخفض	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية ربط	- -	- -
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-
طريقة المعالجة	تغليف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.910 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	13.7 kJ/m²	6.52 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	1.0 %	-	-
قوة الضغط	75.8 MPa	10993.88 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	min	-	-
التصاق قص الشد	15.5 MPa	2248.09 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.2 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	8000 cP	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	16 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	24 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.