Devcon 5 Minute® Epoxy Gel

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة هلامية انسيابية/غير مهاجرة مع خصائص ممتازة لملء الفجوات. الاستخدام المقصود: ربط المعادن والسيراميك والخشب والأسطح العمودية حيث يلزم ملء الفجوات. ميزات المنتج: مقاومة جيدة للمذيبات يملأ الفجوات حتى 250. بوصة مادة لاصقة غير مترهلة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	انسيابي مقاومة المذيبات تنقل منخفض إلى معدوم	- - -	- - -
الاستخدامات	ربط لاصق	- -	- -
المظهر	عتامة	-	-
الأشكال	هلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.856 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.17 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	13.7 kJ/m²	6.52 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	5.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	°C	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	min	-	-
التصاق قص الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
غير معروف		-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت المعالجة	48 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	17 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.