Devcon 5 Minute® Epoxy

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة/تغليف سريعة المعالجة للأغراض العامة. الاستخدام المقصود: ربط المعادن والأقمشة والسيراميك والزجاج والخشب والخرسانة (في تركيبات) ميزات المنتج: تفاعل 100%، بدون مذيبات مقاومة جيدة للمذيبات يربط المعادن والأقمشة والخشب والخرسانة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات معالجة سريعة عام	- - -	- - -
الاستخدامات	عام ربط لاصق	- - -	- - -
المظهر	كهرماني	-	-
طريقة المعالجة	حاوية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.907 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	11.6 kJ/m²	5.52 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	1.0 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	min	-	-
التصاق قص الشد	13.1 MPa	1900.0 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	10000 cP	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	12 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	19 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.