Devcon Deep Pour Grout™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

جص إيبوكسي مملوء لصب وسادات تركيب الآلات بعمق يصل إلى 6 بوصات ولإعادة بناء الخرسانة البالية. الاستخدام المقصود: لتسوية الضواغط؛ مولدات؛ نافخات؛ المخارط؛ مطاحن الكرة؛ المحركات؛ الطواحن؛ قواعد المضخات الكبيرة؛ آلات الطحن ميزات المنتج: سهل الخلط ذاتي التسوية يلتصق بالمعدن والخرسانة انكماش منخفض يقاوم المواد الكيميائية الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة انكماش منخفض	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.17 g/cm³	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	83	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	C° 82	F° 179.6	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 4.5 نسبة الخلط حسب السعة: 4.2 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 40	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 13000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 16	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	MPa 119	psi 17259.52	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.