Devcon DFense Blok™ Quick Patch

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	خرز سيراميك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام إيبوكسي مملوء بخرزات سيراميك الألومينا مع سرعة معالجة سريعة جدًا، مما يسمح بالترقيع الطارئ لمعدات المعالجة. يوفر مقاومة التآكل والتآكل لإطالة عمر الخدمة. الاستخدام المقصود: رقع الثقوب والتسريبات والشقوق في جميع أنواع معدات المعالجة مثل: أجهزة التنظيف، وأنظمة معالجة الرماد، وأكواع الأنابيب، والشاشات، والمزالق، وأجهزة إعادة تشكيل الرقائق، والصناديق، والقواديس، والمخابئ، والفواصل، وطاولات الهضم، والعوادم، والمغاسل، ومراوح الإسكان، والكسارات والقواطع. ميزات المنتج: يزيل وقت التوقف عن العمل معالجة سريعة للغاية للترقيع الطارئ يوضع على الأسطح الرأسية والعلوية سهل الخلط خرزات سيراميك لمقاومة التآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشوة خرز سيراميك	-	-
الميزات	معالجة سريعة مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- - -	- - -
الاستخدامات	مواد إصلاح	-	-
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.86 g/cm³	-	-
الحجم النوعي	0.538 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
انكماش القالب	0.10 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	84	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	93 C°	199.4 F°	-
التصاق قص الشد	17.2 MPa	2494.65 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	4.0 min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	6.0 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	33.6 MPa	4873.28 psi	ASTM D790
قوة الضغط	42.5 MPa	6164.12 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	5.6E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ثابت العزل الكهربائي	51.0	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.