Devcon DFense Blok™ Surface Wetting Agent

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام جل إيبوكسي انسيابي يحسن سهولة التطبيق وخصائص الالتصاق المعالج (القص، التقشير، الصدم) لمنتج Devcon® DFense Blok™ المقاوم للتآكل. الاستخدام المقصود: يوضع على سطح الركيزة قبل استخدام DFense Blok™ لتحسين الالتصاق. مميزات المنتج: لا يتطلب الانتظار لتطبيق الطبقة العلوية مقاومة كيميائية ممتازة غير مترهل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	انسيابي مقاومة كيميائية جيدة	- -	- -
المظهر	برتقالي	-	-
الأشكال	هلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.892 cm³/g	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.10 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	71	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	149 C°	300.2 F°	-
التصاق قص الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب السعة: 2.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 44 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	16 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الانحناء	46.2 MPa	6700.76 psi	ASTM D790
قوة الضغط	34.7 MPa	5032.82 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.