# Devcon Epoxy Coat™ 7000 AR

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Devcon | **الفئة** | Epoxy |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

طلاء إيبوكسي مقاوم للأحماض، معالج في درجة حرارة الغرفة، وصلب بنسبة 100%. الاستخدام المقصود: طلاء مثالي لخزانات تخزين المواد الكيميائية، وجدران السدود، ومناطق الاحتواء حيث تكون هناك حاجة إلى مقاومة كيميائية للأحماض. مميزات المنتج: بناء عالي (8-10 مل) مقاومة فائقة للأحماض المركزة (بما في ذلك 98% كبريتيك) يوضع بالفرشاة أو البكرة التصاق ممتاز بالأسطح الخرسانية راتينج نوفولاك

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | التصاق جيد<br>مقاومة الحمض | -<br>- | -<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيق الطلاء | - | - |
| **المظهر** | رمادي | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **المحتوى الصلب** | 100 % | - | - |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **صلابة الديورومتر** | 85 | - | ASTM D2240 |

## أخرى

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **مقاومة درجات الحرارة** | C° 93<br>C° 54 | -<br>F° 199.4<br>F° 129.2 | -<br>-<br>- |
| **مكونات التصلب الحراري** | نسبة الخلط حسب الوزن: 1.7 نسبة الخلط حسب السعة: 1.5<br>نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 | -<br>-<br>- | -<br>-<br>- |
| **عمر الوعاء (Pot Life)** | min 36 | - | - |
| **لزوجة مزيج التصلب الحراري** | cP 3600 | - | - |
| **غير معروف** | | - | - |
| **وقت المعالجة** | hr 24 | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.