Devcon Epoxy Plus™ 25

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة هيكلية عالية اللزوجة ومقواة بالمطاط مع مقاومة فائقة للصدمات والتقشير والإجهاد. الاستخدام المقصود: ربط المعادن والبلاستيك المتصلد بالحرارة والأجزاء الهيكلية. ميزات المنتج: غير قابل للانكماش قوة عازلة عالية متانة ومرونة ممتازة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة التعب	-	-
	متانة	-	-
	انكماش منخفض	-	-
	لزوجة عالية	-	
الاستخدامات	ربط	-	-
	لاصق	-	-
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.838 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.14 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	74	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	21.0 kJ/m²	9.99 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	20 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	25.0 min	-	-
التصاق قص الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 57 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 43 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	70000 cP	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	30 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	22 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.