Devcon Floor Patch™ FC

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب ترقيع خرساني سريع المعالجة يلتصق بالخرسانة أو الطوب أو البناء أو المعدن أو الخشب ويعيد منطقة الإصلاح إلى الخدمة في غضون ثلاث ساعات. الاستخدام المقصود: إصلاحات سريعة المعالجة للأرضيات الخرسانية حيث تحتاج إلى حركة مرور متوسطة إلى ثقيلة على الأرضية في 3 ساعات. يستخدم لإصلاح وصلات التمدد التي تضررت بسبب حركة المرور بالرافعة الشوكية. يستخدم لتثبيت القضبان المعدنية في الخرسانة. ميزات المنتج: يلتصق بالأسطح الرطبة يمكن فرده بسهولة إلى 1/4 بوصة أو أكثر يوضع على الأسطح الباردة أو الرطبة (مع البرايمر)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق معالجة سريعة	- -	- -
الاستخدامات	صيانة/إصلاح الأرضيات مواد إصلاح	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	C° 121	F° 249.8	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 2.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 15	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 3.0	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	MPa 55.2	psi 8006.1	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.