Devcon Floor Patch™ Resurfacer

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام إيبوكسي ذاتي التسوية ومملوء لإصلاح الأرضيات الخرسانية المتشققة بشدة. الاستخدام المقصود: لإصلاح الأرضيات الخرسانية المتشققة والمتفتتة بشدة. يوصى بسمك لا يقل عن 0.25 بوصة. مميزات المنتج: ذاتي التسوية يلتصق بالمعدن والخرسانة انكماش منخفض مقاومة للمواد الكيميائية الصناعية يخلط بسهولة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
الميزات	التصاق مقاومة كيميائية جيدة انكماش منخفض	- - -	- - -
الاستخدامات	صيانة/إصلاح الأرضيات مواد إصلاح	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	2.00 g/cm³	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	82 C°	179.6 F°	-
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 4.5 نسبة الخلط حسب السعة: 4.2 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	40 min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	5000 cP	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	24 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	134 MPa	19435.09 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.