Devcon Floor Patch™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب ترقيع خرساني لجميع الأغراض يلتصق بالخرسانة أو الطوب أو البناء أو المعدن أو الأسطح الخشبية. الاستخدام المقصود: مثالي لترقيع الخرسانة أو الطوب أو البناء أو الأرضيات أو الجدران الاستنادية حيث تفتت الخرسانة. ستلتصق المادة أيضًا بالخشب والمعدن. يمكن استخدامه لتثبيت البراغي في الخرسانة. مميزات المنتج: سهل الخلط والتطبيق قابل للتطبيق بالمالج حتى 1/4 بوصة أو أكثر قوة ضغط عالية مقاومة للماء والزيوت والمذيبات والقلويات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات التصاق قوة ضغط جيدة مقاومة القلويات مقاومة الزيت	- - - - - -	- - - - -
الاستخدامات	صيانة/إصلاح الأرضيات مواد إصلاح	- -	- -
المظهر	رمادي فاتح	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة		-	-
	121 C°	249.8 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 5.5	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	45 min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	16 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	55.2 MPa	8006.1 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.