Devcon HP 250

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيبوكسي عالي الأداء مع قوة قص عالية وصلابة تأثير لتطبيقات التجميع الهيكلي. الاستخدام المقصود: ربط المعادن، مركبات FRP/SMC، الفينولات، الفولاذ المقاوم للصدأ، الألومنيوم، إسترات الفينيل، النايلون، PC، PVC، الستايرين، الخشب، والبلاستيك الصلب. ميزات المنتج: مقاومة كيميائية غير قابلة للتآكل/ممتازة متانة ممتازة لرذاذ الملح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للمياه المالحة/الضباب مقاومة الصدمات، عالية مقاومة كيميائية جيدة غير أكال	- - - -	- - - -
الاستخدامات	ربط المعادن ربط	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.921 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.08 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	16.7 J	-	-
استطالة الشد	25 %	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل	1.1 hr	-	-
التصاق قص الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب السعة: 2.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 42 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	105000 cP	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	24 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
قوة العزل الكهربائي	19 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.