Devcon HV Tile Adhesive

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب لاصق عالي القوة قابل للتطبيق بالمالج مصمم لربط بلاط السيراميك بالأسطح الرأسية والمنحنية والعلوية وإصلاح أسطح بلاط السيراميك. الاستخدام المقصود: ربط بلاط السيراميك بالأسطح الرأسية والمنحنية والعلوية. مميزات المنتج: مادة لاصقة غير مترهلة تدعم 4 أرطال لكل قدم مربع أثناء المعالجة تملأ الفجوات والوصلات في الكسارات قبل صب مركبات الدعم التصاق ممتاز بالمعدن والسيراميك والخرسانة تركيبة سهلة الاستخدام بنسبة 1:1

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قوة عالية التصاق جيد	- -	- -
الاستخدامات	مواد إصلاح ربط لاصق	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.686 cm³/g	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	1.40 g/cm³	-	-
انكماش القالب	0.10 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	81	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	93 °C	199.4 °F	-
التصاق قص الشد	12.6 MPa	1827.48 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.1 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	35 min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	8.0 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	5520 MPa	800609.76 psi	ASTM D638
قوة الانحناء	37.2 MPa	5395.41 psi	ASTM D790
قوة الضغط	81.4 MPa	11806.09 psi	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	2.5E-5 cm/cm/°C	-	ASTM D696
التوصيل الحراري	0.52 W/m/K	-	ASTM C177

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	13 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	45.0	-	ASTM D150

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.