Devcon Metal Welder™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة ميثاكريلات سريعة المعالجة بنسبة 10:1 مصممة للربط الهيكلي للمعادن بدون مواد أولية. لا يتطلب النظام سوى القليل من تحضير السطح أو المواد الأولية. الاستخدام المقصود: الربط الهيكلي للألمنيوم والفولاذ والفولاذ المقاوم للصدأ، جنبًا إلى جنب مع ربط التجميعات الحرارية والبلاستيكية والمركبة. الميزات: مقاومة بيئية ممتازة تقنية منخفضة الرائحة تربط الركائز المختلفة مقاومة ممتازة للصدمات والتقشير والقص الخرزات في المنشط لسمك خط الربط المناسب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية التصاق معالجة سريعة الرائحة منخفضة إلى معدومة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	ربط المعادن ربط لاصق	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.979 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
استطالة الشد	%	-	-
مقاومة الصدمة		-	-
	kJ/m²	-	-
	31.5 kJ/m²	14.99 ft·lb/in²	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل (22°C)	min	-	-
التصاق قص الشد		-	ASTM D1002
	15.2 MPa	2204.58 psi	ASTM D1002
	8.62 MPa	1250.23 psi	ASTM D1002
	17.6 MPa	2552.67 psi	ASTM D1002
	9.65 MPa	1399.62 psi	ASTM D1002
	16.9 MPa	2451.14 psi	ASTM D1002
	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D1002

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 8.7 نسبة الخلط بالسعة: 10 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 90000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.