Devcon Plastic Welder™ II

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة أكريليك هيكلية مقواة ومتفاعلة بنسبة 100% مصممة لربط الركائز التي يصعب ربطها مثل السبائك القائمة على النايلون، ومركبات الإيبوكسي، والبوليستر المعدل. الاستخدام المقصود: ربط: PVC، الألياف الزجاجية، Noryl®، Valox®، Lomod®، Metton®، PCBB، PPO، ABS®، Minlon®، GTX®، النايلون، الإيبوكسي، يوريثان RIM، الخشب، الأسطح المحضرة بشكل سيئ، وحيث يُتوقع التعرض للعوامل الجوية الخارجية أو المذيبات. الميزات: معالجة في درجة حرارة الغرفة ربط ركائز مختلفة مقاومة بيئية ممتازة الحد الأدنى من تحضير السطح تركيبة غير مترهلة مقاومة كيميائية ممتازة مقاومة ممتازة للصدمات والتقشير والقص

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات	-	-
	مقاومة الصدمات، جيدة	-	-
	التصاق	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	لاصق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	1.00 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	0.998 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	75	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	35.7 kJ/m²	16.99 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل (C°22)	min	-	-
التصاق قص الشد	8.96 MPa 20.7 MPa	- 1299.54 psi 3002.29 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -

أخرى				
الخاصية	**النظام المتري**		**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0			
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 56000		-	-
غير معروف			-	-
وقت المعالجة	hr 24		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.