Devcon Plastic Welder™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مادة لاصقة هيكلية مقواة، بعد المعالجة، تنتج قوة فائقة للروابط الحاملة للأحمال بالبلاستيك المصمم هندسيًا. الاستخدام المقصود: الربط: PVC، الألياف الزجاجية، PCBB، PPO، PBT، FRT، ABS، Minlon، GTX، Noryl®، Valox®، Lomod®، Metton®، الإيبوكسي، يوريثان RIM، الخشب، الأسطح المحضرة بشكل سيئ، وحيث من المتوقع التعرض للعوامل الجوية الخارجية أو المذيبات.
الميزات: الحد الأدنى من تحضير السطح معالجة درجة حرارة الغرفة نسبة خلط 1:1 تثبيت سريع في مجموعة رقيقة تركيبة غير مترهلة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات	-	-
	التصاق	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	لاصق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	1.02 cm³/g	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
الكثافة	0.983 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	78	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة الصدمة	46.2 kJ/m²	21.98 ft·lb/in²	-
استطالة الشد	%	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	C°	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت العمل (C°22)	min	-	-
التصاق قص الشد	8.96 MPa 24.1 MPa 9.65 MPa	- 1299.54 psi 3495.42 psi 1399.62 psi	ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002 ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0 نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0 نسبة الخلط حسب السعة: 1.0	- - -	- - -

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 50000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 24	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.