Devcon Ultra Quartz™

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام ترقيع أرضيات ممتاز للخدمة الشاقة (يتضمن مادة أولية) الاستخدام المقصود: يستخدم لإصلاح الخرسانة في البيئات الكيميائية حيث تدمر التركيزات العالية من الأحماض والقلويات والهيدروكربونات الأرضية. مثالي لإعادة بناء الأرضيات حول خزانات غمس الأحماض، ومنصات المضخات، ومناطق الاحتواء الثانوية. ميزات المنتج: قابل للتجريف للحصول على تشطيب غير مسامي قوة ضغط 9000 رطل لكل بوصة مربعة التصاق فائق بالخرسانة المعالجة تركيبة غير مترهلة مقاومة فائقة للأحماض والقلويات والماء والزيوت والمذيبات والمواد الكيميائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة المذيبات	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة القلويات	-	-
	مقاومة الحمض	-	-
	مقاومة الزيت	-	-
الاستخدامات	صيانة/إصلاح الأرضيات	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة		-	-
	121 C°	249.8 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 2.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	60 min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	16 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	62.1 MPa	9006.86 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.