Devcon Wear Guard™ Ultra

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	خرز سيراميك	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام إيبوكسي مملوء بخرز سيراميك الألومينا مع مقاومة فائقة للتآكل لظروف الخدمة الشاقة. الاستخدام المقصود: إصلاح أجهزة التنظيف، وأنظمة معالجة الرماد، وأكواع الأنابيب، والشاشات والمزالق المبطنة بالسيراميك؛ إعادة تشكيل آلات التقطيع، والصناديق، والقواديس، والمخابئ، والفواصل؛ حماية العوادم، والمزالق، والمغاسل، ومراوح الإسكان، والكسارات والقواطع. ميزات المنتج: يطيل دورات تشغيل المعدات يتضمن Epoxy Primer FC (للاستخدام كمادة أولية) غير مترهل مقاومة فائقة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشوة خرز سيراميك	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	مواد إصلاح	-	-
المظهر	رمادي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.50 g/cm³	-	-
الحجم النوعي	0.410 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة درجات الحرارة	121 C°	249.8 F°	-
التصاق قص الشد	10.8 MPa	1566.41 psi	ASTM D1002
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 19	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 7.8	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	20 min	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	16 hr	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	29.4 MPa	4264.12 psi	-
قوة الانحناء	60.2 MPa	8731.29 psi	ASTM D790
قوة الضغط	95.9 MPa	13909.14 psi	ASTM D695

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.