Devcon Zip Patch

المصنع	Devcon	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

نظام رقع سريع التصلب لإجراء إصلاحات ميدانية دائمة ومقاومة للماء. الاستخدام المقصود: ترقيع أنابيب وخزانات وأوعية وحاويات PVC/ABS. إصلاح جميع الركائز مع معالجة وظيفية لمدة ساعة واحدة. ميزات المنتج: تقنية منخفضة الرائحة معالجة في درجة حرارة الغرفة تركيبة غير مترهلة روابط ركائز مختلفة الحد الأدنى من تحضير السطح التصاق قوي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق معالجة سريعة التصاق جيد الرائحة منخفضة إلى معدومة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد إصلاح	-	-
المظهر	بني	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
انكماش القالب	0.10 %	-	ASTM D2566

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المحتوى الصلب	100 %	-	-
صلابة الديورومتر	70	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة التقشير	6.1 kN/m	-	-
مقاومة الصدمة	63.0 kJ/m²	29.98 ft·lb/in²	ASTM D950
معامل الشد	1320 MPa	191450.16 psi	ASTM D638
قوة الشد	68.9 MPa	9993.12 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	-
قوة الانحناء	131 MPa	18999.98 psi	ASTM D790

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	93 C°	199.4 F°	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	1.2E-5 cm/cm/ C°	-	ASTM D696

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التصاق قص الشد	8.27 MPa 16.5 MPa	- 1199.46 psi 2393.13 psi	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	5.0 min	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	17000 cP	-	-
غير معروف		-	-
نقطة الوميض	149 C°	300.2 F°	-
وقت المعالجة	4.0 hr	-	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	9.8 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.