Devcon Edge & Seal T-35

المصنع	Devcon	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يوريثان قوي يشبه المطاط لصنع مجموعة واسعة من الإصلاحات، ولتطبيقات الأدوات والقولبة. الاستخدام المقصود: إصلاح وإعادة بناء الأحزمة الناقلة؛ ختم الكابلات الكهربائية؛ ختم أحزمة النسيج المحبوك من التآكل والتلف؛ ملء وصلات التمدد/التحكم؛ تغليف الأجزاء. ميزات المنتج: مقاومة ممتازة للرطوبة قوة شد وتمزق عالية خرطوشة 400 مل سهلة الاستخدام معالجة سريعة؛ التسوية الذاتية مقاومة للزيت

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للرطوبة مقاومة شد عالية معالجة سريعة مقاومة تمزق جيدة مقاومة الزيت متانة جيدة	- - - - - -	- - - - - -
الاستخدامات	صنع القوالب قالب تطبيق الملء مواد إصلاح	- - - -	- - - -
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	حاوية تغليف	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.957 cm^3/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
انكماش القالب	0.14 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	94	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	250 mg/1000 cycles	-	-
قوة الشد	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D412
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	75.3 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	14 kV/mm	-	ASTM D149

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري	نسبة الخلط بالوزن: 80 نسبة الخلط حسب الوزن: 20	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 3.0	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 5000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 1.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.