Devcon R-Flex™

المصنع	Devcon	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يتحول اليوريثان السائل ذاتي التسوية في دقائق إلى معجون غير مترهل لإصلاح التجاويف والتمزقات والثقوب ويغطي المشابك لحزام ناقل SBR للوزن الثقيل. الاستخدام المقصود: إصلاح الثقوب والتجاويف والتمزقات في حزام ناقل SBR يغطي أنظمة التثبيت المفصلية أو ذات الألواح الصلبة لحمايتها من تلف المنظف إعادة بناء الطبقة العلوية المطاطية البالية لأحزمة SBR لحماية السطح من التآكل والتأثير من الركام ميزات المنتج: التصاق عالي بأحزمة SBR مما يخلق "سحبًا سطحيًا" للبوليمر سائل ذاتي التسوية يتطور إلى معجون غير مترهل عودة الحزام إلى الخدمة في غضون ساعة ونصف

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
الاستخدامات	ناقل مواد إصلاح	- -	- -
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.990 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	94 %	-	-
صلابة الديورومتر	92	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	270 mg/1000 cycles	-	-
قوة الشد	10.1 MPa	1464.88 psi	ASTM D412
استطالة الشد	420 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	47.3 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	14 kV/mm	-	ASTM D149

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 88	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 12	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 4.0	-	-
مدة الصلاحية	wk 100	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 1.5	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.