Flexane® 80 Putty

المصنع	Devcon	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوريثان قابل للتطبيق بالمالج لإصلاح وبطانة معدات المعالجة المعرضة للتآكل والصدمات والتآكل والاهتزاز والتمدد / الانكماش. الاستخدام المقصود: إصلاح وإعادة بناء أحزمة النقل، تبطين معدات المعالجة لتخفيف الضوضاء، تبطين وصلات التحكم الخرسانية. صب قوالب وتركيبات وأجزاء مرنة، تغليف وتغليف، ميزات المنتج: يمكن وضعه بالمالج بسلاسة، يتصلب ليصبح مطاطًا صلبًا متوسطًا (Shore 87A)

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متانة جيدة صلابة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	بطانات مقاومة للتآكل مواد إصلاح قالب/قالب/أداة	- - -	- - -
المظهر	أسود	-	-
طريقة المعالجة	حاوية تغليف الصب	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.849 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
انكماش القالب	0.14 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	87	-	ASTM D2240

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	11.7 MPa	1696.94 psi	ASTM D412
استطالة الشد	300 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	52.5 kN/m	-	ASTM D624

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	14 kV/mm	-	ASTM D149

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 72	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 28	-	-

أخرى			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20	-	-
وقت إزالة القالب	min 600	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 12	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.