Flexane® Brushable

المصنع	Devcon	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب يوريثان قوي يشبه المطاط لإجراء مجموعة واسعة من الإصلاحات للحماية من التآكل والتآكل وتقليل الضوضاء. الاستخدام المقصود: حماية أسطح المعدات من التآكل والتآكل. حماية معدات المعالجة مثل قواديس الطلاء، وبطانات المزالق، ومحركات المضخات الحلزونية، والمكرهات، وأغلفة المراوح. ميزات المنتج: يلتصق بالمواد الأولية للمعادن والخرسانة والمطاط والخشب والألياف الزجاجية مقاومة ممتازة للتمزق يمتزج بسهولة يغطي ما يصل إلى 50 مل في تمريرة واحدة مقاومة عالية للصدمات والتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة الصدمات، عالية مقاومة تمزق جيدة مقاومة جيدة للتآكل متانة جيدة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	مواد إصلاح	-	-
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.939 cm³/g	-	-
المحتوى الصلب	77 %	-	-
انكماش القالب	23 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	86	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	90.0 mg/1000 cycles	-	-
قوة الشد	24.1 MPa	3495.42 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	70.1 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	13 kV/mm	-	ASTM D149

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	نسبة الخلط بالوزن: 80 نسبة الخلط حسب الوزن: 20	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 45	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 40000	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 18	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.