Flexane® Fast Cure Rubber Repair Liquid

المصنع	Devcon	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

يوريثان سائل سريع المعالجة وقابل للتطبيق بالمالج لإصلاح معدات المطاط وملء وصلات التمدد. الاستخدام المقصود: إصلاح معدات المطاط البالية أو التالفة؛ تشكيل بطانات واقية في المعدات المعرضة للتآكل والصدمات والتآكل والاهتزاز والتمدد والانكماش. ميزات المنتج: خرطوشة قابلة لإعادة الاستخدام سعة 400 مل خالية من الالتصاق في 30 دقيقة توزيع سريع وسهل بدون فوضى خلط شامل للمكونين مع فوهة الخلط الأوتوماتيكية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة	-	-
الاستخدامات	تطبيق الملء مواد إصلاح	- -	- -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحجم النوعي	0.957 cm^3/g	-	-
المحتوى الصلب	100 %	-	-
انكماش القالب	0.18 %	-	ASTM D2566
صلابة الديورومتر	94	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
فقدان التآكل	330 mg/1000 cycles	-	-
قوة الشد	22.8 MPa	3306.87 psi	ASTM D412
استطالة الشد	450 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	75.3 kN/m	-	ASTM D624

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحد الأقصى لدرجة حرارة التشغيل		-	-
	82 C°	179.6 F°	-
	49 C°	120.2 F°	-

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	14 kV/mm	-	ASTM D149

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري			

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
	نسبة الخلط بالوزن: 80 نسبة الخلط حسب الوزن: 20	- - -	- - -
عمر الوعاء (Pot Life)	min 8.0	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP 5800	-	-
غير معروف		-	-
وقت المعالجة	hr 2.0	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.