®Devcon Silite RTV

المصنع	Devcon	**الفئة**	Silicone Rubber, RTV-2
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب لاصق/مانع للتسرب من السيليكون لإغلاق وتثبيت وربط وصنع الحشيات. الاستخدام المقصود: مكونات كهربائية مقاومة للعوامل الجوية، وتركيبات سباكة مانعة للتسرب، وزجاج مانع للتسرب، وصنع حشيات تشكل في مكانها. الميزات: مرن من -60 درجة فهرنهايت إلى 450 درجة فهرنهايت (أبيض وشفاف) معالجة الرطوبة مرن من -60 درجة فهرنهايت إلى 500 درجة فهرنهايت/600 درجة فهرنهايت متقطع (أحمر) مقاوم للعوامل الجوية والمواد الكيميائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مرونة جيدة مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للعوامل الجوية	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية وردة مانع التسرب ربط لاصق	- - - - -	- - - - -
تصنيفات الوكالة	FDA 21 CFR 177.2600 MIL A-46106A المجموعة 1، النوع 1 NSF 51	- - -	- - -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أبيض أحمر شفاف/شبه شفاف	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.05 g/cm³	-	-
صلابة الديورومتر	30	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	2.76 MPa	400.3 psi	ASTM D412
استطالة الشد	600 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	8.23 kN/m	-	ASTM D624

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	7.0E+13 ohms·cm	-	-
قوة العزل الكهربائي	15 kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي	2.80	-	ASTM D150

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.