Devlon Acetal Copolymer

المصنع	Devol® Engineering Polymers	**الفئة**	Acetal (POM) Copolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Devlon Acetal Copolymer هي مادة أسيتال (POM) كوبوليمر. وهي متوفرة في أوروبا. السمات الهامة لـ Devlon Acetal Copolymer هي: كوبوليمر مثبط للهب

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.42 g/cm³	-	ASTM D792
امتصاص الماء	0.22 %	-	ASTM D570
صلابة روكويل	120	-	ASTM D785

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	85	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 2840	psi 411907.92	ASTM D638
قوة الشد	MPa 64.1	psi 9296.94	ASTM D638
استطالة الشد	% 60	-	ASTM D638
قوة الانحناء	MPa 89.7	psi 13009.91	ASTM D790
قوة الضغط	MPa 103	psi 14938.91	ASTM D695
التشوه تحت الحمل	% 1.00	-	ASTM D621

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 158 C° 110	- F° 316.4 F° 230.0	ASTM D648 - -
درجة حرارة الانصهار	C° 165	F° 329.0	ASTM D3418
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	9.5E-5 cm/cm/C°	-	ASTM E831
درجة حرارة الخدمة	C° 100 C° 140	- F° 212.0 F° 284.0	ASTM D570 - -

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.