DeWAL DW 300-1

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PI, TP
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

D/W 300 هي عائلة من منتجات فيلم البولي إيميد بدون مادة لاصقة. تجمع مواد D/W 300 بين الخصائص الفيزيائية والكهربائية والميكانيكية الممتازة في درجات حرارة تتراوح من -452 فهرنهايت (-269 درجة مئوية) إلى 752 فهرنهايت (400 درجة مئوية). توفر مواد D/W 300 ثباتًا ممتازًا في الأبعاد جنبًا إلى جنب مع مقاومة كيميائية جيدة جدًا. تتراوح تطبيقات أفلام البولي إيميد D/W 300 من العزل الكهربائي والحراري إلى الاستخدام في المحولات وأجهزة منع التسرب الحراري والمزيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة ثبات أبعاد جيد خصائص كهربائية جيدة	- - -	- - -
الاستخدامات	عزل إلكتروني فيلم عزل	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	25.4 µm	1.0 mil	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طول اللفة	mm	-	-
قوة الشد	207 MPa	30022.87 psi	ASTM D882
استطالة الشد	100 %	-	ASTM D882

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	7.62 cm	-	-
العرض	12.7-508 mm	0.5 - 20.0 in	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة السطحية	1.0E+13 ohms	-	-
المقاومة الحجمية	1.0E+15 ohms·cm	-	-
قوة العزل الكهربائي	300 kV/mm	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.