DeWAL DW 103

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	ألياف كربونية	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

D/W 103 هو PTFE مقشور تم تركيبه بالكربون لإنتاج فيلم موصل للغاية. يمكن معالجة سطح D/W 103 لتعزيز الترابط بالركائز الأخرى. يمكن استخدام D/W 103 كطبقة تبديد ثابتة داخل خراطيم الطلاء "عالية الثبات".

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	ألياف الكربون	-	-
الميزات	قابلية الربط موصل	- -	- -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	76.2-254.0 µm	3.0 - 10.0 mil	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الكهربائية		-	-
	K/ohms/ft 3.50-35.0	-	-
	K/ohms/ft 3.50-15.0	-	-
	K/ohms/ft 3.50-10.5	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مادة الدعم	فيلم PTFE موصل مشقوق	-	-
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 6.35-508	in 20.0 - 0.25	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 13.8	psi 2001.52	ASTM D882
استطالة الشد	% 55	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.