DeWAL DW 2000

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

D/W 2000 هو فيلم PTFE (بولي تترافلوروإيثيلين) مقشور ومثبت على تفاوت دقيق في العرض والسمك. يتوافق D/W 2000 مع ASTM D 3308 النوع الثاني بالإضافة إلى SAE AMS 3662C. يجد D/W 2000 استخدامًا في التطبيقات الكهربائية حيث تكون درجة حرارة الخدمة العالية و/أو الخصائص الكهربائية الفائقة مرغوبة. غالبًا ما تستخدم هذه المادة كفيلم تحرير في إنتاج مواد الدوائر المرنة عالية الحرارة بالإضافة إلى إنتاج مواد دوائر الميكروويف حيث يُنظر إليها على أنها فيلم تحرير وفيلم ربط. D/W 2000 هو فيلم تحرير ممتاز لقولبة الهياكل المركبة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خصائص كهربائية جيدة مقاومة عالية للحرارة	- -	- -
الاستخدامات	ربط تطبيقات كهربائية/إلكترونية فيلم فيلم تحرير	- - - -	- - - -
تصنيفات الوكالة	ASTM D 3308	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	µm 0.1-1016.0	mil 40.0 - 0.003937	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 305-1270	in 50.0 - 12.01	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 20.7	psi 3002.29	ASTM D882
استطالة الشد	% 330	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	kV/mm 79	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.