DeWAL DW 212

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

D/W 212 هو فيلم، تم تقطيعه من PTFE عذراء، تم حفره من جانب واحد باستخدام نافتالين الصوديوم. يسمح هذا المعالجة السطحية لـ PTFE، الذي يظهر عادةً التصاقًا ضعيفًا جدًا، بالارتباط بمواد أخرى. تشمل التطبيقات الرئيسية لـ PTFE المنقوش بالصوديوم الربط مع المطاط لإنتاج أغشية لامينية، بالإضافة إلى تطبيق المواد اللاصقة الحساسة للضغط في إنتاج شريط PTFE الحساس للضغط. في جميع التطبيقات المذكورة أعلاه، يتم عادةً تنفيذ اللصق أو تطبيق اللاصق باستخدام برايمر محدد للمواد التي يتم تطبيقها.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	حواجز	-	-
	فيلم	-	-
	شريط لاصق	-	-
المظهر	أسود	-	-
	لون طبيعي	-	-
	أحمر	-	-
	أبيض	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	nm 50.8-1020	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 305-965	in 37.99 - 12.01	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D882
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.