DeWAL DW 216

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تقشيره من PTFE بكر تم حفره على جانب واحد باستخدام أمونيا الصوديوم. هذه المعالجة السطحية تسمح لـ PTFE بأن يصبح "سطحًا قابلاً للربط" بالمواد الأخرى. في بعض التطبيقات، تُظهر المواد المحفورة بأمونيا الصوديوم قوى ربط أعلى إلى حد ما من تلك المحفورة بنافثالين الصوديوم (D/ W 212). تشمل تطبيقات PTFE المحفور بالصوديوم الربط بالمركبات المرنة لإنتاج أغشية مصفحة، بالإضافة إلى تطبيق المواد اللاصقة الحساسة للضغط في إنتاج أشرطة PTFE الحساسة للضغط.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	حواجز	-	-
	فيلم	-	-
	شريط لاصق	-	-
المظهر	أسود	-	-
	لون طبيعي	-	-
	أحمر	-	-
	أبيض	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	nm 50.8-1020	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 305-965	in 37.99 - 12.01	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D882
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.