DeWAL DW 220

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

فيلم PTFE مقطوع يتم إنتاجه من راتنج PTFE هوموبوليمر معدل يحتوي على أقل من 1% من مكون مشترك مفلور بالكامل. يتيح دمج المكون المشترك الحصول على مادة ذات خصائص كهربائية وفيزيائية محسنة. يمكن أن يتم دمج هذا الفيلم حرارياً مع نفسه. يظهر راتنج الهوموبوليمر المعدل مقاومة كيميائية تعادل تلك الخاصة براتنج PTFE القياسي. قوة الشد الخاصة به أعلى بحوالي 10% والتمدد أعلى بحوالي 30% مقارنة براتنج PTFE القياسي. مع قدرته على الاندماج الحراري، يجد هذا الفيلم تطبيقات في صناعة خراطيم PTFE المعقدة كمواد بطانة داخلية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	خصائص كهربائية جيدة	-	-
	استطالة عالية	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	هوموبوليمر	-	-
الاستخدامات	فيلم	-	-
	خرطوم	-	-
	تبطين	-	-
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	nm 25.4-1020	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 6.35-1140	in 44.88 - 0.25	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 24.8	psi 3596.94	ASTM D882
استطالة الشد	% 250	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة العزل الكهربائي	kV/mm 98	-	ASTM D149

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.