DeWAL DW 222

المصنع	DeWAL Industries	**الفئة**	PTFE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم تقشيره من PTFE بكر تم حفره على كلا الجانبين بـ "صوديوم أمونيا". تسمح هذه المعالجة السطحية بأن يصبح PTFE قابلاً للالتصاق على جانبين. يُستخدم فيلم D/W 222 في التطبيقات التي يكون من الضروري فيها السماح بالربط على كلا جانبي فيلم PTFE. يُستخدم فيلم D/W 222 في مناطق بناء البوليمر المركب حيث يعمل كجزء لا يتجزأ من المركب وحيث يكون الربط على كلا الجانبين ضروريًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية الربط	-	-
الاستخدامات	ربط فيلم	- -	- -
المظهر	أسود لون طبيعي أحمر أبيض	- - - -	- - - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
السمك	nm 50.8-1270	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معرف النواة (Core ID)	cm 7.62	-	-
القطر الخارجي الأقصى للفة	mm 356	in 14.02	-
العرض	mm 6.35-1270	in 50.0 - 0.25	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 27.6	psi 4003.05	ASTM D882
استطالة الشد	% 300	-	ASTM D882

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 260	F° 500.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.